

UREPOLAK Yu One 2011

Lakier parkietowy

Utwardzany wilgocią jednokomponentowy lakier poliuretanowy UREPOLAK® You One 2011

Charakterystyka i właściwości:

UREPOLAK® YouOne 2011- kolejne ulepszenie poprzednich wersji lakieru do parkietów - wodoodporny, sieciujący z wilgocią powietrza, profesjonalny bezbarwny lakier poliuretanowy: wersja **połysk i półmat** o rzetelnej odporności mechanicznej i chemicznej. Kładzione warstwy lakieru dobrze się rozlewają. Lakier tworzy gładkie super twarde powłoki, odporne na ścieranie i zarysowania, a jednocześnie elastyczne na drewnianych parkietach, podłogach i schodach. Lakier spełnia parametry tarcia kinetycznego do hal sportowych, powłoki nie są śliskie.



Lakier przestrzega dyrektywy EU 2004/42/EC odnośnie zawartości LZO - nie więcej niż 500 g/ltr.

Lakier zawiera specjalne korektory rozlewności, a surowce wchodzące do receptur są bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska, co jest naszą nieustanną troską w produkcji kolejnych wersji Urepolaku od 1993r. Lakier można nanosić różnymi technikami malarskimi: pędzlem, wałkami o krótkim włosiu, szpachlami.

UREPOLAK® YouOne 2011- ma znacznie obniżoną zawartość rozpuszczalników aromatycznych i jest bardziej odporny na preparaty chemii gospodarczej stosowane w pielęgnacji domowej.

nowości

sieciowanie 3-D - kombinacja odpowiednio dobranych żywic lakierniczych kreuje przestrzenną sieć polimeryczną o oczekiwanej strukturze i zwiększonej twardości, a jednocześnie elastycznej odpornej mechanicznie i chemicznie, trudnościaralnej, odpornej na zarysownie butami.

nowa filozofia matowania poliuretanów utwardzanych wilgocią z powietrza - nieorganiczne środki matujące krzemionkowe i stabilizatory trwałości lakieru w okresie gwarancji.

opymalne czasy schnięcia - pyłosuchość po 3 godz., równomierne wysychanie w całej grubości powłoki, pełna wytrzymałość po 3 dobach, zależne od wilgotności i temperatury. Najlepsze warunki do prowadzenia prac lakierniczych to 18 °C do 28 °C.

Optymalne parametry lakieru do nanoszenia wałkami malarskimi.

krótki czas zapachu - równy czasowi wysychania lakieru, wietrzenie pomieszczeń skraca wyczuwalny specyficzny zapach do kilkunastu godzin.

zmniejszenie ryzyka zapłonu lakieru - składniki są o podwyższonej temperaturze zapłonu.

Urepolak powoduje osiąganie przez podłogi drewniane klasy trudnopalności **C_{fl}-s1** wg PN-EN 14342

podwyższona antypoślizgowość - zastosowanie czystych chemicznie rozgałęzionych poliuretanów nowej generacji powoduje "tępą" reakcję powłoki na kątowe naciski obuwia sportowego.

Lakier połysk i półmat spełnia wymogi za uznanie go niepoślizgowym, zgodnie z normą DIN V 18032-2



Własności

Lepkość Ford nr 4	minimum	50s	Sucha masa wagowo	minimum	50 %
Gęstość w 20 °C	minimum	1,00 g/cm ³	Pyłosuchość	maximum	3 h
Półysk Gardner	60 ⁰ min.	90	Pełna odporność powłoki		72 h
Półmat Gardner	60 ⁰ ok.	30	Temperatura zapłonu		23 °C
Kinetyczny współczynnik tarcia w stanie suchym (statycznie) μ			nie mniej niż		0,4
Klasa odporności ogniowej zgodnie z normą P					Cfl-s1

Przeznaczenie i sposoby stosowania:

UREPOLAK® Yu One polecany jest do lakierowania drewnianych parkietów, podłóg, schodów, mozaiki, stolarki w domach, mieszkaniach, biurach, obiektach służby zdrowia, opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych, w halach sportowo-widowiskowych, w salach tanecznych, muzeach, itp.

UREPOLAK® Yu One zapewnia ochronę w pomieszczeniach o dużym obciążeniu eksploatacyjnym.

Jako podkład rekomendujemy nasz **Urepolak® Primer** - uniwersalny lakier podkładowy na drewno krajowe i zawierające oleje roślinne, drewno egzotyczne. Podkład schnie kilkanaście minut.

UREPOLAK® Yu One 2011 polecamy pod wodorozcieńczalne lakiery poliuretanowe różnych firm, ale zawsze po teście znoszenia się. Lakier sprawdza się w rozlicznych kombinacjach.

Nasz wodorozcieńczalny **UREPOLAK® W** polecamy szczególnie jako pielęgnację odświeżającą powłoki. Lakier **Yu One 2011** nadaje się do lakierowań renowacyjnych różnych starych powłok lakierowych.

W razie uzupełniania ubytków w drewnie stosować nasz **Urepolak® Szpachla** z pyłem drzewnym.

Lakier zalecamy nanosić wałkami o krótkim włosiu, pędzlami lub parkieciarskimi szpachlami stalowymi, bez potrzeby rozcieńczania. Do natrysku pneumatycznego zalecamy nasz rozcieńczalnik **Urepoxy**.

Powierzchnia przed lakierowaniem musi być czysta, przeszlifowana, wolna od tłuszczu, silikonów i brudu, a następnie zagruntowana naszym podkładem **Urepolak® Primer** lub rozcieńczonym lakierem **Yu One**, ale wówczas najpierw trzeba wykonać test na wystąpienie akceptowalnych przebarwień drewna.

Efekt ewentualnych przebarwień będzie widoczny po kilkunastu minutach.

Lakier nanosić cienkimi warstwami do uwolnienia z powłok pęcherzyków powietrza i CO₂.

Najlepsze rezultaty daje naniesienie na parkiety trzech warstw lakieru w odstępach 8-12 godzin.

Na boazerie wystarczą dwie warstwy. Szlif międzywarstwowy wykonywać papierem ściernym 240-320 i starannie usuwać powstały pył, końcowo najlepiej wilgotną nie elektryzującą się szmatą.

Powłoka lakierowa uzyskuje pełne własności odpornościowe i użytkowe po 3 dniach.

Do mycia narzędzi malarskich i usuwania zabrudzeń używać nasz rozcieńczalnik **Akasol Thinner**.

Uwaga: Zaniechanie wietrzenia pomieszczeń przy lakierowaniu lub niedostateczne wietrzenie do 2-3 dni po lakierowaniu, może spowodować przebarwienia na powierzchniach pokrytych powłokami emulsyjnymi (dyspersyjnymi), zwłaszcza świeżymi.

Zalecenia bhp i p.poż.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne - stosować w pomieszczeniach o sprawnej wentylacji lub przewietrzanych. Chronić przed dziećmi, jak każdy wyrób lakierowy z rozpuszczalnikami. Wyrób wrażliwy na wilgoć z powietrza i wodę. Po otwarciu najlepiej zużyć całe opakowanie, gdyż dostęp wilgotnego powietrza utwardzi wyrób w całej objętości powodując jego stratę. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania żywności i na stały pobyt ludzi wietrzyć po lakierowaniu aż do zaniku specyficznego zapachu.



połysk i półmat

Opakowania handlowe: 1, 5, 10, 200 ltr

Wydajność: 10-12 m²/ltr na 1 warstwę

Gwarancja: 9 miesięcy od daty produkcji

Wyrób spełnia wymagania normy: PN-C-81922:2004

Do każdej dostawy dołączamy deklarację zgodności z przedmiotową w/w normą PN-C-81922:2004.

Życzymy wiele satysfakcji z używania naszego nowego lakieru UREPOLAK[®] You One 2011

polecamy także

UREPOLAK[®] Yu One Whitish - białawy lakier parkietowy ze specjalnym efektem dekoracyjnym

UREPOLAK[®] Yu Two jest rzetelnym lakierem do posadzek betonowych w halach fabrycznych, garażach.

UREPOLAK[®] Plus zabezpiecza wodoodpornie akcesoria wędkarskie, szczególnie wobler, spławiki.

Do elementów drewnianych wewnętrznych polecamy wodoodporny Alkipolak Klasyk i Alkipolak Whitish.

Do lakierowania różnych powierzchni tworzyw sztucznych polecamy lakier poliuretanowy 2-K Yumalak Y

Do zabezpieczania drewnianych jachtów i łodzi polecamy Alkipolak Yacht Varnish.

Do kurtynowego lakierowania finalnego folii desek snowboardowych i surfowych polecamy 2-K Akalak BF.



Yuma[®]

Producent specjalistycznych wyrobów lakierowych

PPHU "YUMA" Zbigniew Kreczko Cieszyn

tel/fax +48 33 85 13 425, tel. +48 515 286 509

43-400 Cieszyn ul. Liburnia 43

www.yumakreczko.com.pl kreczko@yumakreczko.com.pl

