



Producent specjalistycznych wyrobów lakierowych do domu, ogrodu i łodzi:

PPHU "YUMA" Zbigniew Kreczko Cieszyn tel/fax +48 33 85 13 425

43-400 Cieszyn ul.Liburnia 43 www.yumakreczko.com.pl kreczko@yumakreczko.com.pl

Regionalny Dystrybutor:

To może być Twoja firma!

Wodoodporny szybkoschnący lakier alkidowy uretanowany połysk i matowy

opakowania: 0,25 , 1, 5 , 10 , 20 ltr

PKWiU 24.30.12-25

ALKIPOLAK



Charakterystyka i własności:

na każde drewno

ALKIPOLAK - bezbarwny, wodoodporny, wysychający bardzo szybko na powietrzu, lakier alkidowy modyfikowany wszczepionymi izocjanianami - w wersji **połysk** i **matowy** - jest rzetelnym produktem do zabezpieczania i dekoracji drewna w domu, ogrodzie i na wodzie. Wzbogacenie lakieru o preparowane oleje roślinne przy jednoczesnym wyeliminowaniu rozpuszczalników aromatycznych znacznie poprawia właściwości i lepiej chroni środowisko. Główne zalety aplikacyjne Alkipolaku to: bardzo dobra rozlewność pod pędzlem i najkrótszy czas schnięcia w lakierach tego typu - zamiast kilkunastu godzin do doby, tylko max. 2 godz. Główne zalety powłoki lakierowej Alkipolaku to: wodoodporność, rzetelna twardość, odporność na ścieranie i zarysowania, elastyczność, znacznie obniżona tendencja do żółknięcia, a przez to długotrwała skuteczna ochrona drewna w zmiennych warunkach atmosferycznych, odporność chemiczna na płyny stosowane w gospodarstwie domowym, ciepły dotyk lakieru.

Lepkość wg kubka Forda 4	70 - 90 s	Sucha masa	min. 45% wag.
Gęstość	min. 0,87 g/cm ³	Twardość wg Koniga	ok. 0,5
Połysk wg Gardnera 60°	min. 90	Stopień zmatowania	ok. 7%
Pyłosuchość	max. 60 minut	Schnięcie 3°	ok. 2 godz.
Przesychalność	max. 16 godz.	Pełna twardość	72 godz.
Temperatura zapłonu	min. 37°C	Barwa w skali jodowej	max. 5

Szybkość utwardzania się lakieru zależy od temperatury i wilgotności powietrza: wyższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza to krótszy czas utwardzania i wysychania lakieru. Sieciująca z preparowanymi olejami roślinnymi żywica alkidowa tworzy mocną i elastyczną sieć polimeru, szczelną na wodę, odporną mechanicznie i chemicznie. Rozpuszczalnik z lekkich uwodornionych frakcji ropy naftowej - white spirit bez aromatów, szybko opuszcza dobrze układającą się powłokę - czas specyficznego zapachu trwa krótko. Benzyna lakiernicza white spirit jest dużo bezpieczniejsza w używaniu od popularnych rozpuszczalników organicznych, zawierających duszące aromaty: ksylen, toluen i podobne. White spirit nie rozpuszcza styropianu - lakier można bezpiecznie stosować do ochrony boazerii na ocieplanych budynkach i do wewnętrznych wymalowań kabin łódek i jachtów. Łagodny chemicznie lakier nie powoduje przebarwień drewna, nawet gatunków z tropików. Doskonale nadaje się do renowacji antyków i starych powłok na meblach, wystroju wnętrz. Alkipolak można kolorować dowolnymi impregnatami, farbami i emaliami ftalowymi i olejno-żywicznymi ogólnego stosowania i modyfikowanymi farbami ftalowymi do celów specjalnych. Technika nanoszenia lakieru dowolna: pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym.

Wodoodporny szybkoschnący lakier alkidowy uretanowany połysk i matowy

ALKIPOLAK



Przeznaczenie i sposób stosowania:

bezpodkładowy

ALKIPOLAK przeznaczony jest do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagana jest rzetelna dbałość o parametry wytrzymałościowe i dekoratywność lakierowanego drewna, czyli do wodoodpornego zabezpieczania impregnowanych i nieimpregnowanych wystrojów drewnianych bezpośrednio narażonych na zmienne warunki atmosferyczne: słońce i opady. Zabezpiecza meble ogrodowe, altany, boazerie na budynkach i drzwi, garaże, parkany i płoty, łodzie i inny drewniany sprzęt pływający (do części podwodnych Alkipolak łodziowy z YUMA), Dekoruje i ułatwia utrzymanie w czystości i estetyce stolarkę wewnątrz domów i mieszkań, czyli drewniane ramy okien i drzwi, boazerię, meble, antyki, podłogi, parkiety i schody (choć na podłogi dużo lepszy jest lakier poliuretanowy UREPOLAK - także z YUMA). Nadaje się do renowacji wszelkich starych powłok lakierowych, gdyż nie powoduje ich odchodzenia od podłoża; wymaga jedynie ich przeszlifowania, odkurzenia i odtłuszczenia z brudu.



ALKIPOLAK nanosić cienkimi warstwami na przeszlifowane, wolne od kurzu, tłuszczu, silikonów i brudu podłoża drewna, bez gruntowania. Przed użyciem lakier dobrze wymieszać. Zachować odstęp min. 8 godz. przed kolejną warstwą, którą nanosić po przeszlifowaniu papierem ściernym 180-240. Trzecią warstwę zalecamy nanosić na drewno bardziej eksploatowane: elementy łodzi narażone na częsty kontakt z wodą, wystroje zewnętrzne domów, kuchnie, podłogi, itp. zawsze po uprzednim przeszlifowaniu papierem 180-240.

Powłoka lakieru po trzech dobach uzyskuje pełne parametry wytrzymałościowe, ale zapach zanika już po kilkunastu godzinach. Pomieszczenie powinno być w tym celu wietrzone. Narzędzia malarskie myć i ewentualne plamy po pracach malarskich usuwać niezwłocznie rozcieńczalnikiem white-spiritowym ALKIPOSOL z Yuma, lub benzyną lakierniczą, albo ostatecznie popularnym rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.

Wydajność: **10-12m²/litr** na 1 warstwę

Gwarancja: **12 miesięcy** od daty produkcji

Pozytywna ocena Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie **HK/B/1977/01/2001**

Zalecenia bhp i p.poż.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym miejscu, z dala od dzieci. Wyrób zawiera szkodliwe organiczne substancje lotne, stosować w obiektach o sprawnie działającej wentylacji lub przewietrzanych. Podczas prac lakierniczych nie jeść, nie pić, nie palić - lakier jest substancją łatwopalną. Środki gaśnicze: proszki i piany, CO₂, nie stosować wody do gaszenia w pełnym strumieniu. Szczegółowe zalecenia bhp i p.poż na etykiecie wyrobu.

LZO < 600g/l

Producent i dystrybutor życzą PP Klientom wiele zadowolenia z



zastosowania ALKIPOLAKU do ochrony i dekoracji każdego drewna.



Producent specjalistycznych wyrobów lakierowych do domu, ogrodu i łodzi:

PPHU "YUMA" Zbigniew Kreczko Cieszyn tel/fax +48 33 85 13 425

43-400 Cieszyn ul. Liburnia 43 www.yumakreczko.com.pl kreczko@yumakreczko.com.pl

Regionalny Dystrybutor:

To może być Twoja firma!

Wodoodporny jachtowy lakier alkidowy olejno-uretanowany połysk i matowy

opakowania: 1 , 3 , 5 , 7 , 10 , 20 , 200 ltr

PKWiU 24.30.12-25

ALKIPOLAK Łódziowy



na każde drewno

Charakterystyka i własności:

ALKIPOLAK Łódziowy- jachtowy bezbarwny, wodoodporny, wysychający na powietrzu, lakier alkidowy modyfikowany wszczepionymi izocjanianami - w wersji **połysk** i **matowy** - jest rzetelnym produktem do zabezpieczania i dekoracji drewna w wodzie i w ogrodzie. Dodatek do Alkipolaku specjalnych żywic bardzo bogatych w preparowane oleje roślinne pozwala na eksploatację drewna w ekstremalnych warunkach stałego zanurzenia w wodzie. Brak aromatów w rozpuszczalniku znacznie poprawia właściwości i lepiej chroni środowisko. Główne zalety aplikacyjne Alkipolaku łódziowego to: bardzo dobra rozlewność pod pędzlem i czas schnięcia skrócony z ponad doby w lakierach tego typu do maksymalnie 8 godzin. Główne zalety powłoki lakierowej Alkipolaku to: wodoodporność, rzetelna twardość, odporność na ścieranie i zarysowania, elastyczność, znacznie obniżona tendencja do żółknięcia, a przez to długotrwała skuteczna ochrona drewna w zmiennych warunkach atmosferycznych, w tym odporność na moczenie, np. kadłuba łodzi w wodzie, rzazu krokwi dachu.

Lepkość wg kubka Forda 4	80 - 100 s	Sucha masa	ok. 50% wag.
Gęstość	min. 0,87 g/cm ³	Twardość wg Koniga	ok. 0,5
Połysk wg Gardnera 60°	min. 90	Stopień zmatowania	ok. 7%
Pyłosuchość	max. 2 godz.	Schnięcie 3°	ok. 8 godz.
Przesychalność	max. 16 godz.	Pełna twardość	72 godz.
Temperatura zapłonu	min. 37°C	Barwa w skali jodowej	max. 5

Szybkość utwardzania się lakieru zależy od temperatury i wilgotności powietrza: wyższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza to krótszy czas utwardzania i wysychania lakieru. Sieciujące z preparowanymi olejami roślinnymi żywice alkidowe tworzą mocną i elastyczną sieć polimerów, szczelną na wodę, odporną mechanicznie i chemicznie. Rozpuszczalnik z lekkich uwodornionych frakcji ropy naftowej - white spirit bez aromatów, szybko opuszcza dobrze układającą się powłokę - czas specyficznego zapachu trwa krótko. Benzyna lakiernicza white spirit jest dużo bezpieczniejsza w używaniu od popularnych rozpuszczalników organicznych, zawierających duszące aromaty: ksylen, toluen i podobne. White spirit nie rozpuszcza styropianu - lakier można bezpiecznie stosować do ochrony boazerii na ocieplanych budynkach i do wewnętrznych wymalowań kabin łódek i jachtów. Łagodny chemicznie lakier nie powoduje przebarwień drewna, nawet gatunków z tropików. Dobrze nadaje się wszędzie, gdzie drewno stale narażone jest na kontakt z wodą lub wilgocią. Alkipolak łódziowy można kolorować impregnatami, farbami i emaliami ftalowymi i olejno-żywicznymi ogólnego stosowania i modyfikowanymi farbami ftalowymi do celów specjalnych. Technika nanoszenia lakieru dowolna: pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym.

Wodoodporny **jachtowy** lakier alkidowy olejno-uretanowany połysk i matowy

ALKIPOLAK Łodziowy



Przeznaczenie i sposób stosowania:

bezpodkładowy

ALKIPOLAK łodziowy przeznaczony jest do stosowania wszędzie, gdzie wymagana jest rzetelna dbałość o parametry wytrzymałościowe i dekoratywność lakierowanego drewna, czyli do wodoodpornego zabezpieczania drewnianego sprzętu pływającego, pomostów i kei, do wodoodpornego zabezpieczania impregnowanych i nieimpregnowanych wystrojów drewnianych bezpośrednio narażonych na zmienne warunki atmosferyczne: słońce i opady. Zabezpiecza meble ogrodowe, altany, boazerie na budynkach i drzwi, garaże, parkany i płyty, drewniane elementy w kuchniach, pralniach i łazienkach (do innego drewna wystroju mieszkań polecamy klasyczny Alkipolak, a na podłogi i parkiety poliuretanowy lakier Urepolak z Yuma). Nadaje się do renowacji wszelkich starych powłok, np. na łodziach, gdyż nie powoduje ich odchodzenia od podłoża; wymaga jedynie przeszlifowania, odkurzenia i odtłuszczenia z brudu. Alkipolak łodziowy zmieszany z biocydami i sproszkowaną miedzią (dystrybutor Yuma), stanowi doskonałą barierę antyporostową do podwodnych części kadłubów, mieczy i kilów.

Alkipolak łodziowy S - super odporny na ciągle moczenie i suszenie na przemian, szczególnie przydatny na pantografy silników jachtów, doły drzwi, otwarte słoje krokwi domów.



ALKIPOLAK łodziowy nanosić cienkimi warstwami na przeszlifowane, wolne od kurzu i zanieczyszczeń podłoża, bez gruntowania. Przed użyciem lakier dobrze wymieszać. Zachować odstęp min. 8 godz. przed kolejną warstwą, którą nanosić po przeszlifowaniu papierem ściernym 180-240. Trzecią warstwę zalecamy nanosić na drewno bardziej eksploatowane: elementy łodzi narażone na stały kontakt z wodą, wystroje zewnętrzne domów, kuchnie, pralnie, itp. zawsze po uprzednim przeszlifowaniu papierem 180-240.

Powłoka lakieru po trzech dobach uzyskuje pełne parametry wytrzymałościowe, ale zapach zanika już po kilkunastu godzinach. Pomieszczenie powinno być w tym celu wietrzone. Narzędzia malarskie myć i ewentualne plamy po pracach malarskich usuwać niezwłocznie rozcieńczalnikiem white-spiritowym ALKIPOSOL z Yuma, lub benzyną lakierniczą, albo ostatecznie popularnym rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.

Wydajność: **10-12m²/litr** na 1 warstwę

Gwarancja: **12 miesięcy** od daty produkcji

Pożytywna ocena Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie **HK/B/1977/01/2001**

Zalecenia bhp i p.poż.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym miejscu, z dala od dzieci. Wyrób zawiera szkodliwe organiczne substancje lotne, stosować w obiektach o sprawnie działającej wentylacji lub przewietrzanych. Podczas prac lakierniczych nie jeść, nie pić, nie palić - lakier jest substancją łatwopalną. Środki gaśnicze: proszki i piany, CO₂, nie stosować wody do gaszenia w pełnym strumieniu. Szczegółowe zalecenia bhp i p.poż na etykiecie wyrobu.

LZO - 500g/l



**Producent i dystrybutor życzą PP Klientom wiele zadowolenia z
zastosowania ALKIPOLAKU łodziowego do ochrony i dekoracji każdego drewna.**

